



Rubber bazės naudojimas:

Rubber base naudojimo eiga:

1. Paruošimas

1. Dezinfekuoju rankas bei įrankius.
2. Sutvarkome odelės – atstumiam arba pašalinam, kad neliktų ant nagų plokštelės.
3. Su bufferiu arba švelnia dildės puse pašiaušiame nagą (ne smarkiai, tik blizgesį).
4. Nuvalome dulkes šepetėliu.
5. Nuriebaliname nagą su dehidratu.

2. Dengiame nago plokštelę Bonderiu, nesiliesti prie odelių

3. Rubber base dengimas

1. Pirmas plonas sluoksnis – labai plonai užtepame bazės, kad sukibtų su nagu. Kietiname lempos (30–60 sek.).
2. Antras sluoksnis – stiprinantis:
 - Užtepame šiek tiek storesnį bazės sluoksnį.
 - Jei norite išlyginimo, paskirstome bazę tolygiai, galima suformuoti lengvą apex (aukštesnę dalį ties nagų viduriu, kad nagas būtų tvirtesnis).
 - Apverčiame pirštą žemyn kelioms sekundėms – bazė pati susilygina.



- Sustiprinę formą, džioviname lempoje 60 sek.

(Jei reikia, galima pakartoti dar vieną labai ploną sluoksnį, bet dažniausiai pakanka dviejų.)

4. Tolimesni veiksmai

- Ant viršaus galima tepti gelinį laką ir tada top coat.
- Arba, jeigu naudojate spalvotą rubber base (spalvotą guminę bazę), užtenka uždėti top coat.

Pabaigai

- Nuvalome lipnumą (jeigu top coat su dispersija).
- Sutvarkome odeles su aliejuku.

Svarbu:

- Rubber base netepti per arti odelių, kad nebūtų atšokimų.
- Kiekvieną sluoksnį gerai išdžiovinti lempoje.
- Naudoti kokybišką lempą (48W ar daugiau), nes storas sluoksnis gali nesukietėti.